



CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

SERIE:

DÉCHIRER GLASS

FORMATO NOMINALE:

FOGLIO 30X30 tessere 0.9x0,9 in vetro riciclato

DESTINAZIONE D'USO:

pavimento
rivestimento
interno
esterno

CONSIGLI DI POSA:

posare su pareti perfettamente planari e asciutte

COLLANTE CONSIGLIATO:

colla per mosaico vetroso cementizia o epossidica
utilizzare spatola con denti fitti e alti max 3 mm.
Utilizzare colla bianca su colore BIANCO
Utilizzare colla grigia su ALTRI COLORI

FUGA CONSIGLIATA:

sistemare i fogli rispettando la stessa fuga esistente all'interno del foglio. ATTENDERE COMPLETA ESSICCAZIONE DEL COLLANTE PRIMA DI RIMUOVERE IL FILM ADESIVO. (almeno 72 ore se si utilizza colla cementizia).

FUGANTI CONSIGLIATI:

stucco cementizio /stucco epossidico. Si consiglia di rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchino completamente.
Si consiglia di usare stucco tono su tono

CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde.



SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.

RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.



CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

SERIE:

DÉCHIRER GLASS

TAMAÑO NOMINAL:

HOJA 30X30 teselas 0,9x0,9 de vidrio reciclado

USO:

Pavimento
Revestimiento
Interior
Exterior

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN:

Colocar sobre paredes perfectamente planas y secas

ADHESIVO RECOMENDADO:

Cola para mosaico vítreo cementosa o epoxi.
Emplear cepillo con dientes finos de 3 mm de longitud como máx.
Emplear cola blanca sobre color BLANCO
Emplear cola gris sobre OTROS COLORES

JUNTA RECOMENDADA:

Aplicar las hojas respetando la junta ya presente dentro de la hoja.
ESPERAR HASTA QUE EL ADHESIVO SE SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE QUITAR LA PELÍCULA ADHESIVA. (mín. de 72 horas para cola cementosa).

JUNTAS RECOMENDADAS:

Lechada de cemento / Lechada epoxi
Quitar correctamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.
Se recomienda emplear lechada tono sobre tono.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:

LECHADA DE CEMENTO:

Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares).
Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.



LECHADA EPOXI:

Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde.

SILICONAS:

Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares).

Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente.

PINTURA:

Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.

HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.



CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

SERIE:

DÉCHIRER GLASS

FORMAT NOMINAL :

Feuille 30x30 tesselles 0,9x0,9 en verre recyclé

DESTINATION D'UTILISATION :

Sol & Revêtement

Intérieur & Extérieur

CONSEILS POUR LA POSE :

Poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, planes et secs

COLLE RECOMMANDEE :

Colle spécifique pour mosaïque en verre

Utiliser des spatules dentées de 3 mm maximum

Utiliser la colle blanche pour la mosaïque blanche

Utiliser la colle grise pour la mosaïque grise

TYPE ET DIMENSION DE JOINT RECOMMANDEE' :

Placez les feuilles en respectant le même joint existant à l'intérieur de la feuille.

ATTENDRE LE SECHAGE COMPLET DE LA COLLE AVANT D'ENLEVER LE FILM ADHESIF QUI PROTEGE CHAQUE FEUILLE

(au moins 72 heures au cas où on utilise de la colle ciment)

JOINT RECOMMANDE :

Joint ciment OU résine époxy.

Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.

Nous recommandons d'utiliser du joint ton sur ton

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER :

JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires).

Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA) **FILA CR10 :** Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite vert.



SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.

PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.

En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.

ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.



INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE

SERIES:

DÉCHIRER GLASS

NOMINAL SIZE:

30X30 SHEET 0.9x0.9 tesserae in recycled glass

USE:

floors
walls
indoors
outdoors

INSTALLATION:

Lay on perfectly flat, dry walls

RECOMMENDED ADHESIVE:

Cement-based or epoxy adhesive for vitreous glass mosaics
Use with a fine-tooth spatula, max. height 3 mm.
Use white adhesive on WHITE tiles
Use grey adhesive on OTHER COLOURS

RECOMMENDED JOINT:

Place the sheets with the same joint as within the sheet.
WAIT UNTIL THE ADHESIVE HAS DRIED COMPLETELY BEFORE REMOVING THE ADHESIVE FILM (at least 72 hours if cement-based adhesive is used).

RECOMMENDED FILLERS:

cement-based grout / epoxy grout. Remove all traces of grout carefully before it dries completely. Shade-on-shade grout is recommended.

CLEANING AT THE END OF THE WORK:

CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. DETERDEK PRO by FILA or similar). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 2-3 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. FILA CR10 by FILA). FILA CR10: apply pure, wait for 30 minutes then use a green scotch brite pad.



SILICONE: Solvent for silicone e.g. FILA ZERO SIL. Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch brite.

PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable.

RUST: stain remover es. FILA NO RUST. Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thoroughly.



VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

SERIE:

DECHIRER GLASS

NENNFORMAT:

BLATT 30X30 Mosaiksteinchen 0,9x0,9 aus Altglas

VERWENDUNGSZWECK

Bodenbelag

Wandverkleidung

Innenbereiche

Außenbereiche

VERLEGEHINWEISE:

An vollkommen ebenflächigen und trockenen Wänden verlegen

EMPFOHLENER KLEBER:

Zement- oder Epoxyleber für Glasmosaik verwenden.

Einen Zahnpachtel mit dichten und max. 3 mm langen Zähnen verwenden.

Weißleim auf WEISSEM Untergrund verwenden.

Grauen Leim für ALLE ANDEREN FARBEN verwenden.

EMPFOHLENE FUGE:

VOR DER ENTFERNUNG DER KLEBEFOLIE WARTEN, BIS DER KLEBER VOLLSTÄNDIG GETROCKNET IST (wenigstens 72 Stunden, wenn Zementkleber verwendet wird).

Die Blätter anordnen so, dass die in das Blatt integrierten Fugen berücksichtigt werden.

EMPFOHLENE FUGENMITTEL:

Zementmörtel/Epoxymasse.

Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig trocknet.

Wir empfehlen die Fugenmasse in einem ähnlichen Farbton zu wählen (Ton in Ton).

HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:

MÖRTEL: Gepufferte Säure (z.B. DETERDEK PRO von FILA oder ähnliche). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 2-3 Minuten warten, dann eine weiße Bürste vom Typ Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

Epoxid Fugemittel: Reinigungsmittel auf alkalischer Basis (z. B. FILA CR10 von FILA). FILA CR10: rein verwenden, wirken lassen für ca. 30 Minuten und mit dem grünen Scotch Brite tief reinigen.



SILIKON: Lösungsmittel fuer Silikon (z.B. FILA ZERO SIL). Zu giessen direkt auf die Flecke, 20 Minuten Wartezeit und immer durch die Verwendung von scotch brite tief Druock machen um die Flecke zu entsorgen.

FARBE: Normalerweise wird sie mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.

ROST: Entferner gegen Rost (z.B. FILA NO RUST). Direkt auf die Flecke verwenden, etwa 15 Minuten wirken lassen, den Rueckstand entfernen und tief spuelen.